

Россия, Москва  
тел 8(499)197-25-25



**"WTL Board"**  
**(Швеция)**

Картон целлюлозный одностороннего мелования с крафт-оборотом

МАССА, г/м2	ТОЛЩИНА, мм	ЖЕСТКОСТЬ, ТАВЕР, mNm	
		продольная (MD)	поперечная (CD)
229	0,320	19,50	11,45
270	0,400	23,00	13,50
295	0,430	25,13	14,75
302	0,440	25,73	15,10
Белизна		80%	
Влажность		6,5-8,5%	
<b>Допустимые отклонения</b>			
Масса		+/- 5,5%	
Толщина		+/- 7,5%	
Cobb 60		30 g/m2	