

Россия, Москва
тел/факс (499) 197-25-25



"ZENITH" (GC1)

Картон целлюлозный мелованный с белым оборотом

МАССА, г/м2	ТОЛЩИНА, мм	ЖЕСТКОСТЬ, ТАВЕР, мNm	
		продольная (MD)	поперечная (CD)
215	0,305	8,00	4,00
235	0,355	10,00	5,00
250	0,380	13,00	6,80
270	0,410	16,00	8,20
295	0,460	22,50	11,00
325	0,510	28,50	14,60
350	0,560	35,00	17,00
380	0,610	40,00	20,00
Белизна		91,5%	+/- 2%
Влажность		6,5%	+/- 1%
Глянец		50%	+/- 5%
Допустимые отклонения			
Масса			+/- 3%
Толщина			+/- 15%