



"EXCELLENT TOP" (GC2)

Картон целлюлозный мелованный с кремовым оборотом

МАССА, г/м2	ТОЛЩИНА, мм	ЖЕСТКОСТЬ, TABER, mNm	
		продольная (MD)	поперечная (CD)
215	0,340	11,70	4,60
230	0,350	12,60	5,00
250	0,390	16,10	6,70
275	0,450	19,00	8,30
300	0,500	24,90	10,40
325	0,550	29,40	12,40
350	0,600	36,40	15,40
400	0,700	48,80	21,50
425	0,750	56,90	25,80
450	0,800	65,60	29,00
Белизна		85%	-1%
Допустимые отклонения			
Масса			+/- 2%
Толщина			+/- 5%
Жесткость			-15%