

Россия, Москва
Тел (499) 197-25-25



"SINARVANDA" (GC1)

Картон целлюлозный мелованный с белым оборотом

МАССА, г/м2	ТОЛЩИНА, мм	ЖЕСТКОСТЬ, ТАВЕР, мNm	
		продольная (MD)	поперечная (CD)
210	0,305	8,2	4,3
230	0,350	11,9	6,5
245	0,380	14,6	8,1
260	0,410	17,3	9,7
280	0,450	21,6	11,9
305	0,500	27,0	14,6
330	0,550	32,4	17,3
360	0,600	37,8	22,2
Белизна		90%	+/- 1%
Влажность		6,5%	+/- 1%
Глянец		50%	+/- 5%
Допустимые отклонения			
Масса			+/- 4%
Толщина			+/- 12%