

Россия, Москва
тел/факс (499) 197-25-25



"WTL Board" (СКВ)

Картон чистоцеллюлозный одностороннего мелования с крафт-оборотом

МАССА, г/м2	ТОЛЩИНА, мм	ЖЕСТКОСТЬ, ТАВЕР, mNm	
		продольная (MD)	поперечная (CD)
229	0,320	19,50	11,45
270	0,400	23,00	13,50
Белизна		80%	
Влажность		6,5-8,5%	
Допустимые отклонения			
Масса		+/- 5,5%	
Толщина		+/- 7,5%	
Жесткость		-22%	