

Россия, Москва
тел/факс (499) 197-25-25



"КРОМОПАК" (GC2)

Картон целлюлозный мелованный с кремовым оборотом

МАССА, г/м2	ТОЛЩИНА, мм	ЖЕСТКОСТЬ, ТАВЕР, mNm	
		продольная (MD)	поперечная (CD)
200	0,330	6,90	3,40
215	0,348	8,60	4,20
230	0,377	11,20	4,90
245	0,405	14,00	6,20
260	0,435	17,10	7,30
275	0,462	18,90	8,50
300	0,504	23,70	10,70
325	0,535	30,90	13,10
350	0,582	33,00	14,70
375	0,610	44,40	17,50
400	0,710	48,40	19,30
Белизна		87%	-1%
Допустимые отклонения			
Масса			+/- 2%
Толщина			+/- 5%
Жесткость			-15%