

Россия, Москва
тел 8(499)197-25-25



"ВТКВ"
(Финляндия)

Картон целлюлозный одностороннего мелования с крафт-оборотом

МАССА, г/м ²	ТОЛЩИНА, мм	ЖЕСТКОСТЬ, ТАВЕР, мNm	
		продольная (MD)	поперечная (CD)
270	0,400	23,00	13,50
Белизна		80%	
Влажность		6,5-8,5%	
Допустимые отклонения			
Масса		+/- 5,5%	
Толщина		+/- 7,5%	
Cobb 60		30 g/m ²	