

Россия, Москва
тел 8(499)197-25-25



"КАМА" (GC2)
(качество "B")

Картон целлюлозный мелованный с кремовым оборотом

МАССА, г/м2	ТОЛЩИНА, мм	ЖЕСТКОСТЬ, ТАВЕР, mNm	
		продольная (MD)	поперечная (CD)
200	0,300	10,50	4,50
210	0,315	12,10	5,60
220	0,335	13,70	6,40
230	0,350	15,60	7,40
240	0,370	17,40	8,30
250	0,390	19,20	9,30
260	0,405	22,60	10,40
270	0,425	23,50	11,70
285	0,450	27,70	13,80
310	0,490	34,00	17,50
335	0,530	39,00	21,20
Белизна		88%	-2%
Влажность		8,0-8,5%	+/- 1,5%
Глянец Gloss 75°		45%	+/- 5%
Допустимые отклонения			
Масса			+/- 4%
Толщина			+/- 4%
Жесткость			-15%